

## 圧縮強度試験用ボス型枠 試験結果報告書

種類;	ボス型枠 (鋼製)
商品名;	ボス 75角
サイズ;	断面75mm 長さ150mm
ロットNo.;	2023(1)

## 【試験結果】

項目	JIS 1163		試験値
	公称値	許容差	
短辺	1/200	±0.375mm	75.2
長辺	1/100	±1.5mm	149.1
平面度	0.05%	±0.050mm	0.031
直角度	Δe	±0.61mm	0.34

---

種類;	ボス型枠 (鋼製)
商品名;	ボス 100角
サイズ;	断面100mm 長さ200mm
ロットNo.;	2023(1)

## 【試験結果】

項目	JIS A 1163		試験値
	公称値	許容差	
短辺	1/200	±0.50mm	100.2
長辺	1/100	±2.0mm	199.0
平面度	0.05%	±0.050mm	0.015
直角度	Δe	±0.83mm	0.63

- 注)1. 試験方法は「JIS 1163 付属書C (規定)」による。  
2. 寸法の試験値は、型枠3個の各測定値のうち、公称値との差が最大(または最小)の値を記載。  
3. 平面度、直角度の試験は、3個のコンクリート供試体の各測定値のうち、最大値を記載。